

CPP主要グレード物性表

グレード	測定方法	単位・測定条件		GP-11/GP-12	GP-31/GP-32	SP-303S	UP-103
厚さ	ダイヤルゲージ	μm		20	30	50	30
ヘイズ	JIS K7105	%		2.5	2.8	2.9	2.4
ヤング率 (3%モジュラス)	JIS K6782	MPa	MD	650	370	290	460
			TD	650	390	280	450
引張降伏強度	JIS K6782	MPa	MD	28	21	15	20
			TD	26	20	14	18
引張破断強度	JIS K6782	MPa	MD	70	53	48	50
			TD	30	39	37	38
引張破断伸び	JIS K6782	%	MD	700	550	800	740
			TD	800	850	900	800
引張強度 (エレメントル)	JIS Z1707	N/cm	MD	50	50	380	240
			TD	700	2400	2800	2200
衝撃強度 (パンチャー)	JIS P8134	J/cm	23°C	70	220	220	220
ヒートシール温度	自社法	°C	5N	148	123	123	123

※上記の物性値は測定値の一例であり、規格値ではありません。

ヒートシール条件 両面加熱、シール圧 2kg/cm²、シール時間 1sec